

SARL LUXURY PAINT



Fiche technique

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT

DESTINATION * Extérieur/Intérieur
* Décoration et protection des ouvrages en bois

QUALITES DOMINANTES

- * Bon garnissant
- * Séchage très rapide
- * Haut niveau de brillant
- * Permet une protection économique du bois, meubles et menuiseries

TEINTES Incolore

ASPECT Brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT * Par couche : 8 à 12m²/Litre selon la nature et l'absorption du bois

CONDITIONNEMENT * 4.5 L et 1 Litre(s)

DENSITE MOYENNE * 0.93 = 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS * 45 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% humidité relative) Sec : 15 à 30 minutes
Recouvrable : environ 2 heures
Le séchage varie en fonction de la nature du bois et l'humidité

DILUTION

* Diluant cellulosique (maximum 10% en volume)

.../...

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

SARL LUXURY PAINT



VERNIS CELLULOSIQUE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- * Brosse, rouleau : 5 à 10% de diluant cellulosique
- * Pistolet pneumatique : 30% de diluant cellulosique

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Au diluant cellulosique

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
<i>Sur bois neuf ou supports décapés</i>	<ul style="list-style-type: none">* Nettoyage* Ponçage* Essuyage soigné	2 couches de Surfaceur CELLULOSIQUE (Caméléon) un ponçage d'égalisation des surfaces	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE Pur
<i>Entretien sur anciens vernis ou anciennes lasures</i>	<ul style="list-style-type: none">* Lavage* Brossage* Grattage	1 couche de VERNIS CELLULOSIQUE dilué	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE Pur

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

- * Température >5° C et hygrométrie < 80% HR

CONSERVATION

- * 24 mois en emballage d'origine non entamé
- * Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYGIENE ET SECURITE

- * Se conformer aux indications portées sur l'emballage

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particuliers.